

DESCRIZIONE

Formulato protettivo a base solvente progettato per preservare e risanare le superfici esterne dall'azione degradante dell'acqua:

- **sigillatura delle microfessure:** penetra in profondità nelle fessurazioni da 0,5 mm fino a 1 mm, bloccando le infiltrazioni e risolvendo i problemi legati all'umidità;
- **tutela delle fughe:** protegge le giunzioni tra le piastrelle ed evita il degrado provocato dalle intemperie degli agenti atmosferici;
- **azione preventiva:** contrasta e previene la proliferazione di microrganismi come muschi, muffe ed efflorescenze.

ISTRUZIONI PER L'USO E TEMPI DI POSA

Il preparato si presenta pronto all'uso e va steso su superfici asciutte e perfettamente pulite.

1. **Applicare il prodotto in modo omogeneo** avvalendosi di un pennello, una pennellessa, un rullo a pelo raso o un vello;
2. **Impregnare accuratamente tutta l'area**, insistendo in modo particolare sulle fughe e sulle fessurazioni presenti;
3. **Rimozione del residuo:** Prima della completa asciugatura (ovvero entro un intervallo di 10 minuti), asportare gli eccessi di fluido tamponando la superficie con uno straccio pulito, per evitare di lasciare aloni o tracce visibili;
4. **Trattamento materiali assorbenti:** Su supporti ad alta porosità (come pietre naturali, agglomerati, cemento o mattoni), applicare una seconda mano di prodotto rispettando un'attesa di 8 ore dalla prima.

VANTAGGI

1. **Effetto consolidante:** penetra nei materiali migliorando la compattezza e la stabilità della superficie;
2. **Resistenza cromatica:** non ingiallisce nel tempo ed esibisce una spiccata resistenza ai raggi U.V.;
3. **Reversibilità ed efficienza:** è un trattamento reversibile che offre un'elevata resa di copertura complessiva.

MATERIALI E COMPATIBILITÀ

1. **Gres porcellanato, ceramiche, cotto e klinker;**
2. **Cemento, calcestruzzo e agglomerati;**
3. **Marmi, pietre naturali, porfido e tufo**

TEMPI DI REAZIONE

1. **Asciugatura superficiale:** tra le 4 e le 6 ore;
2. **Pedonabilità (Calpestabile):** dopo le 8 ore;
3. **Efficacia e protezione completa:** entro le 24

RESA

1. **Pietra e Cotto:** ~10 m²
2. **Gres porcellanato:** ~20 m²
3. **Klinker:** ~30 m²

LIMITAZIONI E AVVERTENZE

- **Sensibilità termica:** il formulato teme il gelo;
- **Resistenza chimica:** non offre una barriera protettiva contro le aggressioni acide;
- **Verifica preliminare:** si raccomanda di testare il fluido su una porzione ridotta e nascosta di superficie per valutare eventuali variazioni di colore.

CARATTERISTICHE

- **Composizione chimica:** Resine disciolte in solvente.
- **Limiti termici di stoccaggio:** Conservare a temperature comprese tra 0°C e 35°C.
- **Limiti termici d'applicazione:** Operare con temperature comprese tra 5°C e 35°C.
- **Massa volumica (Densità):** 0,850 kg/lit.
- **Aspetto visivo:** Liquido completamente incolore.
- **Profumazione:** Odore tipico e caratteristico.

