

MURIVIT 2 Serie 3100

Descrizione del prodotto

Lavabile igienizzante per muri interni.

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 22 g/l

Caratteristiche

Pittura a base di elastomeri vinilversatici, extenders bianchi a granulometria controllata, Biossido di Titanio e con l'aggiunta di additivi biocidi con proprietà antimuffa.

Campi di impiego

Per le sue caratteristiche chimico-fisiche è la soluzione ideale per igienizzare ambienti le cui pareti presentano umidità in eccesso o stratificazione di sporco. Prodotto specifico per la pitturazione di cucine, bagni, locali pubblici.

Dati tecnici di fornitura

Composizione	Emulsione vinilversatica
Colore	Bianco
Viscosità	Da 14000 a 16000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Peso Specifico	Da 1,48 a 1,62 g/ml]

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	Classe 2 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza	2,5 molto opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	95,1% Classe 3 (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	FINE (fino a 100 micron) - EN 21524

Residuo secco	% in peso	64
	% in volume	42
C.O.V.	g/l	21,7
S.O.V.	% in peso	1,3

Caratteristiche salienti

- Ottimo potere igienizzante
- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- Consente la necessaria traspirabilità del supporto
- Buona elasticità
- Non è infiammabile
- Ottima resistenza all'abrasione
- Resistente all'alcalinità del supporto

Avvertenze e raccomandazioni

- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
- Applicare il primo strato esclusivamente a pennello.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Assicurare, durante l'applicazione e la successiva essiccazione, un'adeguata ventilazione degli ambienti.
- Prima dell'uso miscelare il prodotto.

Preparazione dei supporti

Su pareti invase da macchie scure e strati di sporco trattare il muro con uno strato di soluzione Risanante KBF S.0800 diluito 1:5 con acqua; si consiglia l'applicazione a pennello o rullo. Su supporti particolarmente invasi da macchie nere applicare un secondo strato. Successivamente all'azione igienizzante (attendere almeno 24 ore) asportare meccanicamente, mediante raschiatura e/o spazzolatura, le macchie nere. Il trattamento così eseguito è la preparazione ideale per un ciclo che prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure.

Supporti interni mai pitturati:

asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni con RIEMPISTUK in polvere. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la superficie con ns. ACRIFIX S.0005, fissativo da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbenza del supporto. A superficie asciutta applicare due strati di MURIVIT 2.

Supporti interni già pitturati:

se i supporti sono stati dipinti con pitture a tempera, ripulire la superficie da polvere e sporcizia e stuccare con ns. stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK.

Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed isolare con uno strato di ns. ACRIFIX S.0005, diluito con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbenza del supporto, e dopo l'essiccazione dell'isolante applicare due strati di MURIVIT 2.

Se i supporti sono stati dipinti con idropitture lavabili, ripulire la superficie, stuccare le piccole imperfezioni, carteggiare e fissare (ACRIFIX) le stuccature; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di MURIVIT 2.

Applicazione

Il prodotto si applica in due strati: il primo a pennello mentre il secondo a pennello, rullo o spruzzo.

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 30°C

Ambiente: Min 5°C - Max 30°C

Caratteristiche di messa in opera

Diluizione	1° mano a pennello: 25-35% con acqua - 2° mano: 15-25% con acqua
Spessore secco	50 microns
N. mani	2
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C
Umidità relativa	60%
Fuori tatto	1 ora
In profondità	24 ore
Intervallo sovraverniciatura	Min 8 ore - Max 10 ore
Resa media teorica (*)	5 mq/Kg - 8 mq/l
Consumo medio teorico	191 g/mq

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. sigillati a +5/+30°C. Teme il gelo.

Confezioni disponibili

13 lt - 4 lt

Etichettatura sanitaria

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con le Direttive 67/548/CEE (sostanze), 1999/45/CE (preparati pericolosi) e successive modifiche ed adeguamenti; non contiene, in concentrazione uguale o maggiore all' 1% in peso, sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l' ambiente o che abbiano limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

NON richiede la redazione di una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS).

Codice Serie	3100
Edizione	07/01/2010
Revisione	01

Note

(*) **Resa:** le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie	3100
Edizione	07/01/2010
Revisione	01