

ALFA PAINT Serie 1363

Descrizione del prodotto

Idropittura lavabile supercoprente per interni.

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 22 g/l

Caratteristiche salienti

Idropittura 0 con legante vinilversatico, extenders bianchi a granulometria controllata e Biossido di Titanio. Resistente al lavaggio con bassa ritenzione allo sporco.

- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- Consente la necessaria traspirabilità del supporto
- Buona elasticità
- Non è infiammabile
- Ottima resistenza all'abrasione
- Resistenza all'alcalinità del supporto

Campi di Impiego

Per la protezione e la finitura interna di case, fabbricati civili e industriali, ove sia richiesta una buona resistenza e facilità di applicazione; in particolare, sia nuovi che già pitturati, intonaci civili, pareti a gesso o rasate a stucco, cartongesso, fibrocemento, opportunamente preparati con idoneo fissativo.

Dati tecnici di fornitura

Composizione	Vinilversatico in emulsione acquosa
Colore	Bianco
Viscosità	Da 13000 a 14000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Peso Specifico	Da 1,6 a 1,7 g/ml

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	Classe 3 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza	2,8 opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	98,15% Classe 3 (100 microns umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	FINE (fino a 100 microns) - EN 21524

Residuo secco	% in peso	65,4	± 2%
	% in volume	43	± 2%
C.O.V.	g/l	21,8	± 20 g/l
S.O.V.	% in peso	1,3	± 2%

Avvertenze e raccomandazioni

- Applicare il prodotto ad una temperatura esterna non inferiore a +5° e superiore a +35°C.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.

Preparazione dei supporti

Il supporto, per essere verniciato, deve essere sano, asciutto, pulito e coeso, esente da macchie di umidità, tracce di grasso, sporco, ecc.

Supporti INTERNI nuovi:

asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni con stucco in polvere LEONSTUK. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare ed isolare tutta la superficie con ns. ACRIFIX Serie 0005., fissativo da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto. A superficie asciutta applicare due strati di ALFA PAINT.

Supporti INTERNI già pitturati:

se i supporti sono stati dipinti con pitture a tempera, ripulire la superficie da polvere e sporcizia e stuccare con ns. stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed isolare con

ALFA PAINT Serie 1363

uno strato di ns. ACRIFIX Serie 0005., diluito con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto, e dopo l'essiccazione del fondo applicare due strati di ALFA PAINT.

Se i supporti sono stati dipinti con idropitture lavabili, ripulire la superficie, stuccare le piccole imperfezioni, carteggiare e fissare (ACRIFIX) le stuccature; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di ALFA PAINT.

CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI

Il prodotto si applica in due strati.

Si consiglia l'applicazione a pennello o rullo.

Condizioni ambientali (°C e U.R.)

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

Umidità relativa: Max 60%

Caratteristiche di messa in opera

Diluizione	Pennello/rullo: 30-50% in volume con acqua di rete
Spessore secco	55 microns
N. mani consigliate	2 mani fino ad ottenere lo spessore secco indicato/necessario
Essiccazione	ad aria a t.a. di 20°C
In profondità	48 ore allo spessore indicato per mano
Intervallo di sovraverniciatura	4 - 6 ore
Resa media teorica (*)	5 mq/Kg - 8 mq/l
Consumo medio teorico (*)	210 g/mq

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. sigillati a +5/+35°C. Teme il gelo - Teme il gelo.

Confezioni disponibili

14 lt

Etichettatura sanitaria

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]: Può provocare una reazione allergica.

Note

(*) **Resa/Consumo:** le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono influenzate dal colore, pertanto sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.

Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge. La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti.