

SYSTEM ANTIGRIPPANTE AL RAME TN 250

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante speciale contenente rame. Le particelle di rame formano un rivestimento protettivo che impedisce la fusione delle superfici metalliche sotto forte pressione. Il prodotto deve essere applicato sulle parti meccaniche prima del loro montaggio, per lubrificare, prevenire il grippaggio, facilitare lo smontaggio.

Protegge le filettature dalla corrosione, dall'usura, deformazione, rottura e dal grippaggio.

Resiste al lavaggio ed all'acqua salina, è inerte alla maggior parte dei gas, resiste a temperature fino a + 1000 ÷ 1100°C ca. e ad estreme pressioni. Consente di riutilizzare le parti meccaniche trattate. Semplifica le operazioni di manutenzione e riduce tempi di lavoro e costi.

- CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è adatto per ferro, acciaio, acciaio inox, ghisa, plastica, titanio, rame e ottone.

System TN 250 permette un serraggio più sicuro ed

uno smontaggio più agevole. Ideale per bulloni, flange, giunti di motori diesel e di pompe per prodotti chimici, per bulloni marini e di autoveicoli, bulloni e giunti di pompe per olio ad alta temperatura, bulloni e cavi di attrezzature per costruzioni, pompe di raffinerie e flange di tubi, come lubrificante in acciaierie, per macchine agricole.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola in metallo
cod. 4250 400 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			Liquido / pomatoso
• Colore			ramato
• Odore			agrumato
• Peso specifico		Kg/l	0,695
Proprietà del grasso			
• Solidi lubrificanti			Rame – ossido di zinco
• Olio base			minerale
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	1,300
• Punto di gocciolamento	ASTM D566	°C	infusibile
• Penetrazione	ASTM D217		265 / 295
• Resistenza al dilavamento	ASTM D1264		< 10%
• Solubilità in acqua			insolubile
• Prova di corrosione	ASTM D743		passa
• Acidità	ASTM D128	Mg KOH/gr	<1

R&D 11/02/2008

