FRANCHI&KIM SpA
INDUSTRIE VERNICI

Codice Serie 1369
Edizione 07/11/2013
Revisione 00

KAPPA PAINT Serie 1369

Descrizione del prodotto

Idropittura traspirante supercoprente per interni.

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 16 g/l

Caratteristiche

Idropittura ad alta copertura per interni con legante vinilversatico, extenders bianchi a granulometria controllata e Biossido di Titanio. Ottima adesione sia su muri nuovi che già pitturati con prodotti organici o con tempere, con tendenza quasi nulla a schizzare se applicata a rullo.

Campi di impiego

KAPPA PAINT è una idropittura traspirante ad alta copertura per interni, di facile applicazione, per supporti in muratura tradizionali come intonaco civile fine, gesso o similari.

Dati tecnici di fornitura

Composizione	Vinilversatico in emulsione acquosa
Colore	Bianco
Viscosità	Da 20000 a 22000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Peso Specifico	Da 1,66 a 1,76 g/ml

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	**Classe 4** - UNI EN ISO 11998
Brillantezza	**2,0 molto opaco** - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	**95,13% Classe 3** (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	**FINE** (fino a 100 micron) - EN 21524

Residuo secco	% in peso	69
	% in volume	47
C.O.V.	g/l	16
S.O.V.	% in peso	0,9

Caratteristiche salienti

- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- Consente la necessaria traspirabilità del supporto
- Buona elasticità
- Non è infiammabile

Avvertenze e raccomandazioni

- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Il prodotto è tinteggiabile con tinte base Muralpiù S.0240 o colorante simile.

Preparazione dei supporti

In presenza di muffe trattare la superficie con uno strato di Disinfestante KBF S.0800 (soluzione risanante detergente per muri interni) e, per evitare nuovamente la formazione di muffe in breve tempo, additivare KAPPA PAINT con BIOCID S.0080 (additivo risanante in pasta per idropitture per interni).

Supporti interni nuovi:
asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni con LEONSTUK, stucco in polvere. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la superficie con ns. ACRIFIX S.0005, fissativo da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbenza del supporto.
A superficie asciutta applicare due strati di KAPPA PAINT.

Supporti interni già pitturati:
Assicurarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; se non lo fosse, asportare le parti non ancorate mediante raschiatura o carteggiatura, stuccare le imperfezioni con ns. stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK, carteggiare e fissare le stuccature con uno strato di ns. ACRIFIX S.0005 e ad essiccazione avvenuta applicare due strati di KAPPA PAINT.

Applicazione

Il prodotto si applica in due strati.
Si consiglia l'applicazione a pennello o rullo.

Temperatura di applicazione:
Supporto: 5° - 35°C
Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

Caratteristiche di messa in opera

Diluizione	30 - 40% con acqua di rete
Spessore secco	65 microns
N. mani	2
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C
Umidità relativa	60%
In profondità	24 ore
Intervallo sovraverniciatura	Min 4 ore - Max 6 ore
Resa media teorica (*)	4 mq/Kg - 7 mq/l
Consumo medio teorico	240 g/mq

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. sigillati a +5/+35°C. Teme il gelo

Confezioni disponibili

14 lt

Etichettatura sanitaria

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con le Direttive 67/548/CEE (sostanze), 1999/45/CE (preparati pericolosi) e successive modifiche ed adeguamenti; non contiene, in concentrazione uguale o maggiore all`1% in peso, sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l`ambiente o che abbiano limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

NON richiede la redazione di una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS).

Codice Serie	1369
Edizione	07/11/2013
Revisione	00

Note

(*) **Resa**: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge. La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti.

Codice Serie 1369
Edizione 07/11/2013
Revisione 00