

GARDEN FINITURA A CERA Serie 3380

Finitura semilucida a cera all'acqua per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche modificate e poliuretaniche per la protezione del legno, sia all'interno che all'esterno. Completamente inodore, il prodotto ha una buona resistenza agli sbalzi termici e ai cicli gelo/disgelo e assicura buona protezione dall'azione dei raggi UV. Il prodotto è caratterizzato da facilità di applicazione, buona dilatazione, resistenza agli agenti atmosferici e discreta elasticità. L'alto contenuto di cere polietileniche conferisce al prodotto un alto grado di idrorepellenza. Colora il legno in trasparenza esaltandone le venature e conferisce al supporto un effetto setoso e cerato.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:

Facilità di applicazione a pennello e spruzzo	Buona elasticità
Ottima distensione	Buona resistenza ai raggi UV
Buona resistenza agli sbalzi termici	Idrorepellente
Buona resistenza all'abrasione	Buona ritenzione della brillantezza

CAMPI DI IMPIEGO

Come mano di finitura semilucida a cera, per la protezione di manufatti in legno (tapparelle, persiane, sottotetti, pergolati, steccati, ecc).

Supporti idonei

Legno	
-------	--

PREPARAZIONE SUPPORTI

Supporto IN LEGNO nuovo:

- Il supporto in legno nuovo deve essere asciutto e pulito. Applicare uno o più strati di GARDEN IMPREGNANTE Serie 3300 - trasparente o colorato - avendo cura di carteggiare tra l'applicazione di uno strato e l'altro, per asportare le fibre di legno sollevate. Ad essiccazione completa, è possibile applicare uno o più strati di GARDEN FINITURA A CERA Serie 3380 trasparente o colorata, carteggiando accuratamente tra l'applicazione di uno strato e l'altro.

Supporto IN LEGNO già verniciato:

- Assicurarsi del perfetto ancoraggio degli strati di impregnante preesistenti e, se necessario, asportare le parti in fase di distacco mediante carteggiatura. Applicare uno o più strati di GARDEN IMPREGNANTE Serie 3300 - trasparente o colorato, avendo cura di carteggiare tra l'applicazione di uno strato e l'altro, per asportare le fibre di legno sollevate. Ad essiccazione completa, è possibile applicare uno o più strati di GARDEN FINITURA A CERA Serie 3380 trasparente o colorata, carteggiando accuratamente tra l'applicazione di uno strato e l'altro.

PARAMETRI APPLICATIVI

	Prodotto di serie
Diluizione	Pronto all'uso, max. 3% in volume con acqua di rete
Applicazione	Pennello, spruzzo
N. strati	1 o più strati

Resa indicativa *	15,5 m ² /Kg - 16 m ² /l (per strato allo spessore di 20 micron)
Consumo medio teorico *	60 g/m ²
Essiccazione	Ad aria a t.a. di 20°C
Intervallo di sovraverniciatura	4 ore
Essiccazione in profondità	24-48 ore allo spessore indicato per mano
Fuori tatto	2-3 ore
Fuori polvere	30-60 minuti
Spessore secco ottenuto per strato	20 micron
Spessore umido suggerito per strato	63 micron con prodotto diluito

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di applicazione	Umidità relativa
Supporto: 5° - 35°C	Max. 60%
Ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C	

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Nei periodi invernali, l'applicatore deve interrompere il lavoro 1-2 ore prima del tramonto per dare la possibilità al prodotto di essere fuori tatto, onde evitare l'assorbimento di umidità della notte.
- Proteggere la superficie dalla pioggia battente per le 24-48 ore successive all'applicazione per evitare la risolubilizzazione del prodotto.
- Non applicare il prodotto nelle giornate di nebbia.
- Applicare il prodotto ad una temperatura esterna non inferiore a +5° e superiore a +35°C.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

In presenza di grossi cantieri ricordiamo che l'ordine di approvvigionamento delle latte deve essere unico, limitando al minimo eventuali fine lavori che potrebbero creare incongruenze di colore con il lotto principale.

DATI TECNICI DI FORNITURA

	Prodotto di serie	Metodo di prova
Composizione	Acrilico modificato e poliuretanico	
Colore	Trasparente - Servizio tintometrico per tinte di cartella Garden e Forvud	
Viscosità	Da 70 a 80 secondi Tazza Ford 4	ISCOL01
Peso Specifico	Da 1,0 a 1,1 g/ml	ISCOL02
Brillantezza	19 gloss	ISCOL06

I seguenti dati di fornitura e resa, se non diversamente specificato, sono riferiti al trasparente.

	Prodotto di serie
Residuo secco	% in peso $35 \pm 2\%$
	% in volume $32,5 \pm 2\%$
C.O.V.	g/l 55,5
S.O.V.	% in peso 5,4

CLASSIFICAZIONE

Prodotto di serie: Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06

Cat. e-BA) Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. VALORE LIMITE UE 130 g/l (2010) - CONTENUTO 55,5 g/l.

Confezione	Trasparente	Servizio tintometrico
2,5 l	✓	✓
0,75 l	✓	✓

STABILITÀ A MAGAZZINO - CONSERVAZIONE

Un anno in contenitori originali sigillati.

Conservare ad una temperatura superiore a 5°C e inferiore a 35°C. Teme il gelo.

CONFEZIONI DISPONIBILI

2,5 l - 0,75 l

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche modificate e poliuretaniche per la protezione del legno, sia all'interno che all'esterno. Completamente inodore, il prodotto ha una buona resistenza agli sbalzi termici e ai cicli gelo/disgelo e assicura buona protezione dall'azione dei raggi UV. Il prodotto è caratterizzato da facilità di applicazione, buona dilatazione, resistenza agli agenti atmosferici e discreta elasticità. L'alto contenuto di cere polietileniche conferisce al prodotto un alto grado di idrorepellenza. Colora il legno in trasparenza esaltandone le venature e conferisce al supporto un effetto setoso e cerato

ETICHETTATURA SANITARIA

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e in conformità del Regolamento (UE) 2015/830.

Contiene: Miscela di alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil-omega-idrossipoli(ossietilene) e alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terzbutil-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene): Può provocare una reazione allergica.

Prodotto di reazione tra bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato: Può provocare una reazione allergica.

NOTE

- (*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.
- I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.
- Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.
- "Ai sensi del D.lgs. n. 161/06 - Direttiva 2004/42/CE - i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Franchi&Kim S.p.A."

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge e di eseguire il lavoro con professionalità. Per ulteriori informazioni in merito al metodo di applicazione e alle condizioni di utilizzo, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Il presente documento sostituisce tutte le precedenti versioni.

E' consigliato consultare l'edizione aggiornata sul sito www.franchi-kim.it.

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY

Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664

info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it - www.inshopfactory.it