KILLER Serie 0260

Lavabile igienizzante per muri interni invasi da inestetiche macchie scure.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura a base di elastomeri vinilversatici, extender bianchi a granulometria controllata, biossido di titanio e con l'aggiunta di additivi biocidi con proprietà antimuffa. Il prodotto è di facile applicazione, ha un'ottima resa ed una bassa presa di sporco. Per le sue caratteristiche chimico-fisiche è la soluzione ideale per igienizzare ambienti le cui pareti presentano umidità in eccesso o stratificazione di sporco e macchie scure.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:	
Ottimo potere igienizzante	Consente la necessaria traspirabilità del supporto
Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo	Resistente all'alcalinità del supporto
Bassa presa di sporco	

CAMPI DI IMPIEGO

È il prodotto specifico per la protezione di ambienti domestici e locali adibiti alla produzione di prodotti alimentari, caseifici, industrie enologiche, fabbriche di birra, nell`industria dolciaria, nelle cucine e mense, nelle saune e nell`industria farmaceutica.

Supporti idonei	
Calcestruzzo	Intonaco civile
Cartongesso	

PREPARAZIONE SUPPORTI

Il supporto, per essere verniciato, deve essere sano, asciutto, pulito, coeso e stagionato, esente da macchie di umidità, tracce di grasso, sporco, ecc.

STAGIONATURA DEI SUPPORTI IN MURATURA

Il tempo di stagionatura del supporto varia in funzione del tipo di materiale utilizzato per la preparazione dello stesso. Tale intervallo è necessario affinché i supporti raggiungano un adeguato grado di carbonatazione.

La stagionatura dei supporti per interno (tra cui intonaci a base calce, cementizi, premiscelati, civili e rasanti per restauro) è di circa 30 GIORNI, mentre i supporti per esterno (calcestruzzo, fibrocemento e pannelli precompressi) richiedono una stagionatura minima di 90 GIORNI.

Supporto INTERNO nuovo:

- Con una spazzola morbida asportare il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, poi livellare le imperfezioni con stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, è necessario carteggiare ed isolare tutta la superficie con uno strato di fissativo ACRIFIX Serie 0005 oppure FISSATIVO ACRILICO ISF Serie 1356. A superficie asciutta applicare due strati di KILLER Serie 0260.

Supporto INTERNO già tinteggiato:

- Nel caso in cui la pittura preesistente sia ben ancorata e non sfarinante, è consigliabile isolare il supporto con uno strato di fissativo ACRIFIX Serie 0005 oppure FISSATIVO ACRILICO ISF Serie 1356. A superficie asciutta applicare due strati di KILLER Serie 0260.
- Nel caso in cui la pittura preesistente non sia ben ancorata o sia sfarinante, asportare le parti non coese mediante raschiatura o carteggiatura, stuccare le imperfezioni con stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK, poi carteggiare. Ad essiccazione avvenuta, è necessario carteggiare ed isolare con uno strato di fissativo ACRIFIX Serie 0005 o FISSATIVO ACRILICO ISF Serie 1356. A superficie asciutta applicare due strati di KILLER Serie 0260.

Supporto invaso da alghe, muffe e inestetiche macchie scure

- Trattare la superficie con uno strato di RISANANTE K28 Serie 0885 (soluzione risanante per superfici sporche e contaminate); se il supporto è particolarmente macchiato, applicare un secondo strato di prodotto. Attendere almeno 24 ore e poi asportare meccanicamente le macchie nere, quindi attenersi alle disposizioni sopradescritte prima di procedere con l'applicazione di KILLER Serie 0260.

Per ottenere il massimo effetto risanante e sanitizzante, è consigliata l'applicazione di almeno uno strato di RISANANTE K28 Serie 0885 su muri nuovi o già tinteggiati, anche se non in presenza di alghe, muffe e inestetiche macchie scure, prima dell'eventuale applicazione del fissativo e dei due strati di KILLER Serie 0260.

PARAMETRI APPLICATIVI

Diluizione	25-40% in volume con acqua di rete
Applicazione	1° strato: a pennello; 2° strato: pennello, rullo o spruzzo
N. strati	2
Resa indicativa *	5 m^2/Kg – 8,5 m^2/l (per strato allo spessore di 60 micron)
Consumo medio teorico *	200 g/m^2
Essicazione	Ad aria a t.a. di 20°C
Intervallo di sovraverniciatura	4 - 6 ore
Essicazione in profondità	24 ore allo spessore indicato per mano
Spessore secco ottenuto per strato	60 micron
Spessore umido suggerito per strato	136 micron con prodotto diluito

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di applicazione	**Umidità relativa**
Supporto: 5°- 35°C	Max 60%
Ambiente: Min 5°C - Max 35°C	

CICLI APPLICATIVI

Supporto	**Risanante**	**Fissativo**	**Finitura**
Interno nuovo	RISANANTE K28 Serie 0885	ACRIFIX Serie 0005 o FISSATIVO ACRILICO ISF 1356	KILLER Serie 0260
Interno già tinteggiato ben ancorato e non sfarinante	RISANANTE K28 Serie 0885	Consigliato: ACRIFIX Serie 0005 o FISSATIVO ACRILICO ISF 1356	KILLER Serie 0260
Interno già tinteggiato non ancorato e sfarinante	RISANANTE K28 Serie 0885	ACRIFIX Serie 0005 o FISSATIVO ACRILICO ISF 1356	KILLER Serie 0260

Supporto	**Risanante**	**Fissativo**	**Finitura**
Interno invaso da alghe, muffe e inestetiche macchie scure	RISANANTE K28 Serie 0885	ACRIFIX Serie 0005	KILLER Serie 0260

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Applicare il prodotto ad una temperatura esterna non inferiore a +5°e superiore a+35°C.
- Applicare il primo strato esclusivamente a pennello.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Assicurare, durante l'applicazione e la successiva essiccazione, un'adeguata ventilazione degli ambienti.
- Prima dell'uso miscelare il prodotto.

DATI TECNICI DI FORNITURA

	Prodotto di serie	Metodo di prova
Composizione	Vinilversatico	
Colore	Bianco	
Viscosità	Brookfield da 13000 a 17000 mPa.s (20°C) A 6 – V 20	ISCOL01
Peso Specifico	Da 1,6 a 1,7 g/ml	ISCOL02

Classificazione secondo norma UNI EN 13300	
Resistenza all'abrasione a umido	Classe 2 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza (gloss)	7,5 unità a 60^ opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	96% Classe 3 (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	FINE (fino a 100 micron) - EN 21524

I seguenti dati di fornitura e resa, se non diversamente specificato, sono riferiti al bianco.

Residuo secco	% in peso 71 ± 2%
	% in volume 50 ± 2%
C.O.V.	g/l 29
S.O.V.	% in peso 1,7

CLASSIFICAZIONE

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06
Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 29 g/l.

Confezione	Bianco
13 l	✓
4 l	✓
1 l	✓

STABILITÀ A MAGAZZINO - CONSERVAZIONE

Un anno in contenitori originali sigillati.
Conservare ad una temperatura superiore a 5° e inferiore a 35° C. Teme il gelo.

CONFEZIONI DISPONIBILI

13 l - 4 l – 1 l

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pittura a base di elastomeri vinilversatici, extender bianchi a granulometria controllata, biossido di titanio e con l'aggiunta di additivi biocidi con proprietà antimuffa. Il prodotto è di facile applicazione, ha un'ottima resa ed una bassa presa di sporco. Per le sue caratteristiche chimico-fisiche è la soluzione ideale per igienizzare ambienti le cui pareti presentano umidità in eccesso o stratificazione di sporco e macchie scure.

ETICHETTATURA SANITARIA

Vedi SDS.
Maneggiare i prodotti con molta cura seguendo le norme vigenti inerenti la sicurezza personale ed ambientale.

NOTE

- (*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

- I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.

- Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

- "Ai sensi del Dlgs n. 161/06 - Direttiva 2004/42/CE - i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Franchi&Kim SpA".

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge e di eseguire il lavoro con professionalità. Per ulteriori informazioni in merito al metodo di applicazione e alle condizioni di utilizzo, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Il presente documento sostituisce tutte le precedenti versioni.
E' consigliato consultare l'edizione aggiornata sul sito www.franchi-kim.it.

FRANCHI&KIM
Industrial&Architectural Paints

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY
Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664
info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it - www.inshopfactory.it